

ВИЗНАЧЕННЯ ВСИХАННЯ ДЕРЕВИННИ ДУБА

О.О. Пінчевська, доктор технічних наук

Наведено результати досліджень всихання мікрозрізів з деревини дуба. Виявлено складний характер залежності величини всихання від поточної вологості деревини, яке починається при вологості близькій до межі насичення клітинних стінок, не залежить від температури сушіння та початкової вологості мікрозрізів.

Деревина дуба, мікрозрізи, всихання, вологість деревини.

Аналіз літературних джерел [1, 2] свідчить, що всихання є складним явищем, обумовленим структурними особливостями деревини та умовами впливу зовнішнього середовища під час сушіння. Впливу режимів камерного сушіння на величину всихання деревини присвячено достатньо уваги, проте простежуються дві протилежні думки і це пов'язано з тим, що дослідники не розглядали всихання як складову з чистого всихання та додаткових різних деформацій, що з'являються по товщині і ширині промислового сортименту. Між тим, визначення кількісних значень чистого всихання, дасть змогу обґрунтувати припуски на всихання для пилопродукції, оскільки це є важливим для раціонального використання деревної сировини.

Мета досліджень – визначення чистого всихання деревини дуба завдяки експериментальним дослідженням зміни розмірів мікрозрізів протягом сушіння.

Методика дослідження. Для визначення чистого всихання виготовлено мікрозрізи деревини дуба (рис. 1) у кількості 100 шт., що забезпечує прийнятну у деревообробній галузі достовірність 5 % при коефіцієнті варіації $V = 20 \%$, який отримано з попередніх досліджень. Мікрозрізи виготовляли з прямокутних призм $10 \times 10 \times 50$ мм зі свіжорозпиляної деревини дуба на мікротомі. Товщина їх у середньому становила 0,37 мм. Висушували зразки за температури $t = 50\text{--}60$ °C та за кімнатної температури $t = 20 \pm 2$ °C до абсолютно сухого стану. Максимальне всихання у тангенціальному і радіальному напрямках обчислювали за відомим співвідношеннями [3].

Для проведення дослідів сконструйовано спеціальний пристрій (рис.2), що дає змогу висушувати зразок у вільному стані, проте запобігає його жолобленню. Пристрій дає змогу реєструвати зміну лінійних розмірів зразку у ході сушіння по тіні збільшеного його зображення, що проектується на екран, з одночасним вимірюванням зменшення маси.

Для реєстрації зміни маси зразка використано систему з двох терезів – аналітичних (АДВ-200 з точністю вимірювання $0,1 \cdot 10^{-3}$ г) для

врівноважування маси рамки зі зрізом, та торсіонних (Т-2, точність вимірювання $0,2 \cdot 10^{-3}$ г) для вимірювання поточної маси зрізу. Оскільки початкова маса зрізу врівноважувалася аналітичними терезами, а протягом експерименту фіксували видалення вологи зі зрізу, то для визначення початкової та поточної вологості зрізу, необхідно було перейти до дійсного значення його маси.




Рис. 1. Мікророзрізи деревини дуба: а – дослід № 1; б – дослід № 9




Рис. 2. Схема пристрою для дослідження чистого всихання деревини:
1 – освітлювач; 2 – конденсор; 3 – фільтр інфрачервоного випромінювання;
4 – рамка; 5 – зріз деревини; 6 – об'єктив; 7 – екран; 8 – аналітичні ваги;
9 – торсіонні ваги

Для цього використано таку формулу:

$$m_{nom} = m_0 + m_{sol} \quad , \quad (1)$$

де $m_{пот}$ – поточна або початкова маса зрізу, г;

m_0 – абсолютна суха маса зрізу, отримана під час зважування зрізу без рамки у кінці процесу сушіння, г;

$m_{\text{вол}}$ – маса вологи в момент вимірювання поточних розмірів зразка, як різниця між поточними показами торсіонних терезів та кінцевих показів, г.

Результати дослідження. Експериментальні дослідження чистого всихання деревини дуба дали змогу визначити, що всихання починається при вологості близькій до межі насичення клітинних стінок, не залежить від температури сушіння та початкової вологості мікрозрізів.

Аналіз отриманих узагальнених залежностей радіального та тангенціального всихання від вологості деревини, $Y_{\text{норм}} = f(W_{\text{пот}})$ свідчить, що вони мають складний характер. На рис.3 наведено три ділянки. На першій – протягом зниження вологості від межі насищення клітинних стінок до 25–28 % спостерігається незначне всихання. Це пов’язано з видаленням мікроакапілярної води з поверхні клітинних стінок.

Друга ділянка – зміна вологості у діапазоні 25–28 % до 3 %, характеризується лінійною залежністю всихання від вологості. Тут сталося видалення полімолекулярного шару адсорбційної вологої з клітинних стінок.

На третій ділянці, при вологості нижче 3 % до абсолютно сухого стану значення всихання практично не змінюється, оскільки видалення на цьому етапі мономолекулярного шару адсорбційної води призводить до незначного зменшення розмірів.




Рис. 3. Узагальнені криві кінетики всихання деревини дуба

З кривих видно також, що всихання у тангенціальному напрямку розвивається інтенсивніше і ділянка її лінійної залежності від вологості починається раніше ніж у радіального всихання. Це можна пояснити тим, що жорсткість деревного каркаса у тангенціальному напрямку є меншою ніж у радіальному.

Достовірність отриманих результатів перевіreno методами варіаційної статистики. Оскільки найпротяжнішою є лінійна ділянка функції $Y_{\text{ном}} = f(W_{\text{пот}})$, то перевірялася достовірність меж цієї ділянки – максимальне всихання Y_{\max} при $W=0 \%$ та вологість початку лінійної ділянки всихання (табл.).

Статистичні оцінки результатів спостережень

Статистичні оцінки результатів спостережень	Максимальне всихання у тангенціальному Y_{\max}^T та радіальному Y_{\max}^P напрям- ках		Вологість початку лінійної ділянки всихання у тангенціальному $W_{\text{лдв}}^T$ та радіальному $W_{\text{лдв}}^P$ напрям- ках	
	$Y_{\max}^T = 7,9\%$	$Y_{\max}^P = 2,9\%$	$W_{\text{лдв}}^T = 28\%$	$W_{\text{лдв}}^P = 25\%$
Середнє квадратичне відхилення, %	1,55	1,55	1,63	1,76
Коефіцієнт варіації, %	19,67	19,67	5,8	7,0
Показник точності середнього значення, %	1,87	1,87	1,82	2,24

Проведені дослідження дали змогу встановити такі спiввiдношення, що дають змогу визначити зв'язок мiж всиханням деревини дуба у радiальному та тангенцiальному напрямках та iї вологiстю:

$$Y_m = 7,9 \frac{30 - W_{\text{пот}}}{27}, \quad (2)$$

$$Y_p = 2,9 \frac{30 - W_{\text{пот}}}{24}. \quad (3)$$

Результати проведених дослiджень можна використовувати для вiзначення всихання деревини дуба у будь-який час залежно вiд вологостi матерiалу, яка може змiнюватися в межах – 3–30 % – для тангенцiального напрямку та 3–27 % – для радiального напрямку.

Висновки

1. Дослiдженнями кiнетики всихання деревини на мiкрозрiзах встановлено лiнiйну залежнiсть чистого всихання у дiапазонi вологостi 3–28 %. Показано, що початкова вологiсть i температура сушильного агента у межах 20–60 °C не впливають на величину всихання.

2. Встановлено закономiрностi всихання деревини дуба в радiальному та тангенцiальному напрямках, що дає змогу кiлькiсно оцiнити частку деформацiй вiд всихання у деформацiях, пов'язаних зi зменшенням розмiрiв поперечного перетину промислових сортиментiв протягом сушiння.

Список літератури

1. Биллай П.В. Сушка древесины твердых лиственных пород / Билей П.В. – М.: Экология, 1992. – 224 с.
2. Галкин В.П. Древесиноведческие аспекты технологических режимов и оборудование для микроволновой сушки пиломатериалов: автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора техн. наук: спец. 05.21.05 «Древесиноведение, технология и оборудование деревообработки» / В.П. Галкин. – М., 2009. – 38 с.
3. Уголев Б.Н. Древесиноведение и лесное товароведение / Уголев Б.Н. – М.: Изд-во МГУЛ, 2007. – 351 с.

Проведены результаты исследования усушки микросрезов из древесины дуба. Обнаружен сложный характер зависимости величины усушки от текущей влажности древесин, которая начинается при влажности близкой к пределу насыщения клеточных стенок, не зависит от температуры сушки и начальной влажности микросрезов.

Древесина дуба, микросрезы, усушка, влажность древесины.

The results of micro cross-grained oak wood shrinkage investigations are given. The difficult character of shrinkage quantity dependence from wood moisture content, which start near the fiber saturation point and non dependant from drying temperature and micro cross-grained cut initial moisture content

Oak wood, micro cross-grained cut, shrinkage, moisture content.

УДК 674.053

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК КРОКУ ЗУБІВ ТА ПЛОЩИНИ ЗАПАДИН З ПОДАЧЕЮ НА ЗУБ РАМНОЇ ПИЛКИ ПРИ ПИЛЯННІ ДЕРЕВИННИ ТВЕРДИХ ЛИСТЯНИХ ПОРІД

3.С. Сірко, кандидат технічних наук

Досліджено процес пилляння деревини твердих листяних порід рамними пилками залежно від форми міжзубних западин та подачі на один зуб пилки.

Деревина, рамна пилка, міжзубна западина, подача на зуб, колода, крок зубів.

Параметри рамних пилок – це лінійні та кутові їх характеристики, а оптимальні їх величини – це ті величини, які забезпечують найвищий ефект процесу розпилювання лісоматеріалів, насамперед, деревини твердих листяних порід.

Правильний вибір параметрів рамних пилок дасть змогу досягти найбільшої продуктивності та якості розпилювання.